

TRATTAMENTO DELLE FUGHE

LAVAGGIO



Per la pulizia dei pavimenti e delle stuccature annerite tra le piastrelle occorre utilizzare un prodotto che scioglia lo sporco, il calcare e l'untuosità.

ANTIPOLVERE CASA: per pavimenti ceramici resistenti agli acidi: gres porcellanato, monocotture, ceramiche.

CASACHIT: per pavimenti non resistenti agli acidi: graniglie, marmi, marmi anticati, sassi, piani cottura, rivestimenti, pavimenti di cucine, ecc.

ANTIPOLVERE COTTO: per pavimenti in cotto grezzo o trattato.

Modalità d'uso:

Diluire il prodotto specifico da 1:2 a 1:10, spargere la soluzione sul pavimento, attendere alcuni minuti e strofinare con spazzola, spazzolone e dove necessario aiutarsi con paglietta blu (leggermente abrasiva).

Sciagquare con acqua e se necessario ripetere l'operazione.



TRATTAMENTO

Il trattamento delle fughe si effettua a superficie asciutta (almeno 48 ore dopo il lavaggio per superfici ceramiche, 4-5 giorni per pavimenti assorbenti come cotto, marmi anticati, ecc.).

1ii NEUTRO è un protettivo idrorepellente antivegetativo traspirante. Si utilizza sempre puro, si applica con pennello di cm 0,5x3 una o due mani in funzione dell'assorbimento della fuga, anche bagnato su bagnato, meglio a distanza di 4 ore.

Resa: 10 - 20 mq/ 250 cc (1 mano).

N.B.: per un trattamento idro-oleorepellente vedi M 310 "Effetto naturale" o M 320 "Effetto bagnato".

1ii INVECCHIANTE di colore nero, indispensabile per uniformare il colore delle fughe. Usato puro permette di ottenere delle fughe nero antracite, ideale per ridonare colore a stucchi sbiancati dall'usura e dall'umidità di risalita (in eccesso).

Applicare con pennello di 0,5 x 3 cm, asportare immediatamente eventuali sbavature sulle piastrelle con panno carta.

Diluito 1:10-1:20 con **1ii NEUTRO** permette di uniformare stuccature grigio cemento o grigio perla. A queste diluizioni **1ii INVECCHIANTE** può essere usato anche per l'invecchiamento di manufatti e facciavista.

Resa: 10-20 mq/250 cc puro o diluito (1 mano).

Questi prodotti non sono soggetti al D.LGS. 161/2006, in quanto sono impregnanti non filmogeni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI SULL'ETICHETTA DEL PRODOTTO.



PICCOLE CONFEZIONI PER GRANDI SOLUZIONI



SOGLIE, PIANI CUCINE IN MURATURA, RIVESTIMENTI, TOP, DECORI, CIMASE, ARCHI, COLONNE, STATUE, ZOCCOLINI, CAMINETTI, GRILL, VASI.

LAVAGGIO

La pulizia dalle impurità delle argille dei manufatti, dalle sabbie, dal cemento e dalla calce di posa è fondamentale per ottenere un manufatto bello da proteggere con un trattamento che lo mantenga nel tempo.

Nel caso di materiali resistenti agli acidi il lavaggio si effettua con **M-01** il detergente acido, esente da acido cloridrico e muriatico.

Per materiali delicati come il marmo e i suoi derivati si utilizza **CASACHIT** il detergente universale concentrato che non aggredisce le superfici e non intacca il trattamento.



TRATTAMENTO

Il trattamento si effettua su superfici pulite e asciutte almeno 4 giorni dopo il lavaggio, in modo da favorire la penetrazione dell'impregnante nel manufatto e da evitare lo sbiancamento della superficie.

M 300 (1AS) per una protezione idrorepellente "effetto naturale";

M 310 (1OR) per una protezione idro-oleorepellente "effetto naturale";

M 320 (FORCOTT) + **M 340** (diluente) per una protezione oleorepellente "effetto bagnato".



CERATURA DI FINITURA E MANTENIMENTO

Dopo almeno 24 ore dal trattamento, per una finitura a cera "effetto rinvigante" e al tempo stesso sigillante (vedi materiali molto porosi come manufatti in cotto, marmi anticati, ecc.), applicare una mano di **M 330** pura o diluita con **M 340**.

A trattamento asciutto (dopo che sono trascorse almeno 24 ore), applicare una mano di prodotto puro per uniformare eventuali porosità e stonature di lucentezza.

CREAMSTONE è la crema di bellezza per top e tutti i piani ed i rivestimenti di bagni e cucine; ideale per proteggere dalle macchie di calcare su marmi, graniti lucidati e box doccia.

Questi prodotti non sono soggetti al D.LGS. 161/2006, in quanto sono impregnanti non filmogeni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI SULL'ETICHETTA DEL PRODOTTO.



New Madras S.r.l.
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (Pistoia)
Per consulenze dalle 16,30 alle 18,30
tel. 0572.490053 - fax 0572.477053
www.madras.it - info@madras.it